

Karakteristiek:

AKEMI® Cotto Protector W is een wateroplosbare, gebruiksklare impregnering op basis van hoogwaardige werkstoffen. Het product tekent zich door volgende eigenschappen:

- Beperkte wateropname bij inwerking van vocht.
- Aanvullende olie- en vetwerende werking.
- Anti-graffiti effect daar de behandelde vlakken verven weinig vasthouden.
- De steen blijft ademen.
- Vrij van vergeling
- Geen oppervlaktelaag
- Kleefvrij opdrogen
- Eenvoudig in gebruik
- reukarm
- Gemakkelijk reinigen van het gereedschap met water.
- Na de doorharding mag het product zonder bezwaar in de voedingssector gebruikt worden - bevestigd door proeven uitgevoerd door de LGA-Nürnberg.

Gebruik:

AKEMI® Cotto Protector W dient voor water-, vet- en oliewerende impregnering van oppervlakken uit Cotto, terracotta, terres quites e.a. Het onderhoud van vloeren in keukens en andere met vuil belaste oppervlakken wordt wezenlijk verlicht. Het product is reukarm en is daardoor bijzonder geschikt voor gebruik in reeds benutte ruimten. Het product is geschikt als voorbehandeling voor oppervlakken die nadien met AKEMI® Cotto Wax Polish W of AKEMI® Cotto Wax Polish Classic behandeld worden.

Gebruiksaanwijzing:

1. reiniging: het oppervlak moet zuiver, droog en vrij van lagen zijn. Voor buitenbereik moet opgelet worden dat de steen geen schadelijke zouten bevat (nitraten, sulfaten, chloride), daar deze het opnamevermogen van de impregnering verminderen. Volgende producten bieden zich aan afhankelijk van de steen en de vervuiling (acht slaan op de onderhoudsaanwijzingen en technische fiches): AKEMI® Cotto Primo reiniger, AKEMI® steenreiniger, AKEMI® anti-mos, AKEMI® wasverwijderaar, AKEMI® olie- en vetverwijderaar en AKEMI® graffitiverwijderaar. Na de reiniging in ieder geval grondig met water naspoelen. Voor de beschermende behandeling moet de steen volkomen droog zijn.
2. Schudden voor gebruik.
3. Om het verbruik, de kleurverdieping en de werkzaamheid op te sporen een staalvlak aanleggen.
4. Verwerkingstemperatuur: 10°C tot 25°C; vloerverwarming tijdig uitschakelen; directe zoninwerking en vochtinwerking vermijden tot de volle werkzaamheid van het product.
5. Afhankelijk van de poreusiteit van de steen één- of meermaals product aanbrengen, onverdund, nat op nat, gelijkmatig de steen verzadigen met penseel, roller, spuittoestel of pluisvrije doek.
6. Steeds het volledige oppervlak behandelen.
7. Ca. 20 min. na het opbrengen, als het oppervlak begint te drogen, het overtollige product met een geschikte doek verwijderen.
8. Na ca. 24 uur heeft het product zijn volle werkzaamheid ontwikkeld.

9. Na het drogen kan een eindbehandeling met AKEMI® Cotto Wax Polish W of AKEMI® Cotto Wax Polish Classic uitgevoerd worden.
10. Voor duurzame reiniging is de AKEMI® Cotto dweilzeep best geschikt.

Bijzondere tip:

- Wordt het oppervlak voor het voegen met verdunde AKEMI® Cotto Protector W behandeld, vergemakkelijkt dit het verdere onderhoud. Verdunnen in verhouding 1:3 met water.
- Behandelen van voegen vermijden.
- Ook bij steenoppervlakken die met Cotto Protector W behandeld zijn, kan na lange inwerking van agressieve producten zoals fruitsappen, azijnhoudende producten, alcoholica, cosmetica enz. een lichte vlekontwikkeling ontstaan; deze is echter verreweg geringer dan bij onbehandelde oppervlakken. Door onmiddellijk het bemorsen te verwijderen kan een vlekontwikkeling vermeden worden. Zijn er dan nog vlekken, dan laten deze zich duidelijk eenvoudiger verwijderen dan bij onbehandelde oppervlakken.
- Overtollig product veroorzaakt een vlek- en sluiervorming.
- AKEMI® Cotto Protector W 1–2 maal per jaar hernieuwen.
- Bij de verwerking kan als bescherming voor de handen AKEMI® vloeibare handschoen gebruikt worden.
- Te behandelen objecten moeten voor directe zonnestraling beschermd worden.
- Te lijmen oppervlakken, vensterbanken of te lakken delen moeten beschermd worden (afkleven, afdekken).
- Voor een verantwoorde afvalverwerking, dozen volledig leeggebruiken.

Veiligheidsaanwijzing: zie EG veiligheidsbladen

Technische gegevens:

Verbruik: ca. 5 – 15 m²/L, afhankelijk van de poreusiteit van de steen.
Kleur: transparant, geel
Dichtheid: ca. 1g/cm³
Opslag: ca. 1 jaar in goed gesloten originele verpakking, bij koele en vorstvrije bewaring.

Aandacht:

Bovenstaande informatie werd opgesteld naar de nieuwste stand van ontwikkeling en gebruikstechniek van onze firma. Daar gebruik en verwerking buiten onze controlemogelijkheden liggen, kan op de inhoud van deze toelichtingen geen aansprakelijkheid op de producent gededuceed worden.

TMB 05.05

AKEMI Benelux bvba Lindenlei 7 B-2110 Wijnegem tel 03-354 35 60 fax 03-354 35 61